

Utvändig linoljefärg

Materialbeskrivning och användningsområde:

Utvändig Linoljefärg är en traditionell färg baserad på svensk rå kallpressad linolja och linstandolja. Den innehåller mögelskydd och är avsedd för målning av träfasader, fönster, foder m.m. samt för målning på plåt, puts och stuckatur.

Målningsanvisning:

Underlaget ska vara rent och torrt. Fuktkvoten får vara max. 16 %. På nytt eller renskrapat trä fordras tre strykningar och på tidigare oljefärgsmålade underlag två strykningar. Vid uppdatering av kritat färgskikt i samma kulör kan en strykning räcka. Vid första behandlingen (grundmålning) på nytt eller renskrapat trä förtunnas färgen med ca 30-40 % lågaromatisk lacknafta och vid mellanstrykning med 15-20 % lacknafta. Sista strykning görs alltid med oförtunnad färg.

Var noga med att röra om väl från botten. Färgen ska strykas tunt och arbetas in i underlaget. Använd runda eller ovala penslar av god kvalitet.

Läs mer om att måla med vår Utvändiga linoljefärg i våra Allmänna Målningsanvisningar *Målning med linoljefärg utomhus*.

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Svensk rå kallpressad linolja, linstandolja
Kulör:	RAÄ, NCS
Pigment:	Titandioxid, zinkvitt, järnoxid
Viskositet:	BF ca 2500
Densitet:	1,3 – 1,7 kg/liter
Torrhalt:	99 vikt%
Glans:	Blank vid uppmålning, sidenmatt efter tid
Torktid:	36-48 timmar
Materialåtgång:	12-15 m ² /liter
Rengöring:	Lågaromatisk lacknafta, såpa
Förpackning:	1 liter, 5 liter, 10 liter



OBS! Träsor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Lagg dessa i brandsäker behållare eller i vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010)

Produktens VOC: < 30 g/l.

Engwall o. Claesson

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: www.eoc.se | E-mail: info@eoc.se