

## Invändig Blank Linoljefärg

Invändig Linoljefärg Blank är en traditionell blank linoljefärg för invändig målning. Färgen är avsedd för målning av paneler, möbler, fönsteromfattningar och andra snickerier inomhus.

Färgen appliceras tunt med pensel. Roller eller spruta skall inte användas. Grundmåla alltid med Slipgrund V enl. anvisningar och slutmåla därefter med endast ett (1) skikt linoljefärg. Färgen bör härda i ca 4 veckor för att uppnå full tålighet. Rör om väl från botten innan användning.

**Sörj för god luftväxling då färgens torkning är beroende av tillgång till friskt syre.**

***OBS!** Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självtändning. Lagg dessa i brandsäker behållare eller i vatten.*

### TEKNISKA DATA:

<b>Bindemedel:</b>	Kokt linolja, linstandolja
<b>Kulör:</b>	RAÄ, NCS
<b>Pigment:</b>	Titandioxid, zinkvitt, järnoxid
<b>Viskositet:</b>	BF ca 3000
<b>Densitet:</b>	1,5 – 1,7 kg/liter
<b>Torrhalt:</b>	99 vikt%
<b>Glans:</b>	Blank
<b>Torktid:</b>	36 - 48 timmar
<b>Materialåtgång:</b>	12-15 m <sup>2</sup> /liter
<b>Rengöring:</b>	Lågaromatisk lacknafta, såpa
<b>Förpackning:</b>	1 liter, 5 liter



VOC-gränsvärde (Kat A/b): 100g/l (2010)

Produktens VOC: < 20 g/l. Se Basta miljöregister



Engwall o. Claesson

PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1915

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: www.eoc.se | E-mail: info@eoc.se