

Utvändig linoljefärg

Utvändig Linoljefärg är baserad på svensk rå kallpressad linolja och linstandolja. Den innehåller alg- och mögelskydd och är avsedd för målning utomhus av träfasader, fönster, foder m.m. men passar även för målning på plåt, puts, sten och stuckatur.

Färgen appliceras tunt med pensel. Roller eller spruta skall inte användas. Färgen målas i tre skikt på omålat underlag med spädning enl. anvisningar i första och andra stryket. Färgen måste få torka ordentligt mellan strykningarna och bör härda i ca 4 veckor för att uppnå full tålighet. Rör om väl från botten innan användning.

OBS! Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Lägg dessa i brandsäker behållare eller i vatten.

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Svensk rå kallpressad linolja, linstandolja
Kulör:	Vit bas samt EoC std-kulörer
Pigment:	Titandioxid, zinkvitt, järnoxid
Viskositet:	BF ca 2500
Densitet:	1,3 – 1,7 kg/liter
Torrhalt:	99 vikt%
Glans:	Blank vid uppmålning, sidenmatt efter tid
Torktid:	36-48 timmar
Materialåtgång:	12-15 m ² / liter
Rengöring:	Lågaromatisk lacknafta, såpa
Förpackning:	0,5 liter, 1 liter, 5 liter



VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010)

Produktens VOC: < 30 g/l.

Se Basta miljöregister



Engwall o. Claesson

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: www.eoc.se | E-mail: info@eoc.se