



Skötselråd för ytor målade med Utvändig Linoljefärg

Undvik nedsmutsning och rengöring innan färgen har härdat klart.

Det kan ta några veckor innan full tålighet.

- Använd ljummet vatten med ett mildt rengöringsmedel, t.ex. handdiskmedel, såpa eller speciell fasadvätt - med ett neutralt pH - och dosera enligt anvisning från leverantören
- Vid behov tvätta med alg- och mögeldödande medel innan – följ leverantörens anvisningar
- Tvätta med svamp, trasa, mjuk borste eller vattenslang med lågt tryck
- Tvätta nedifrån och upp
- Skölj noga med svamp, trasa eller vattenslang med ljummet, rent vatten efteråt för att undvika att det finns rester kvar av rengöringsmedlet
- Högtryckstvätt ska användas med stor försiktighet, speciellt om det är en gammal fasad med träpanel – panelen kan bli skadad och bli känsligare för fukt och nedsmutsning och därmed bli mer mottaglig för mögel och alger. Det finns även en risk att vatten tränger in bakom fasaden och orsakar fuktskador
- Undvik växtlighet nära fasaden som ger skugga och fukt vilket ökar risken för angrepp från svamp och alger
- Laga eller byt ut skadade paneler

Observera att oljefärger löses upp av medel med pH över 9.

Ammoniaklösning och -ångor missfärgar färgen, så undvik rengöringsmedel innehållande ammoniak och/eller med pH-värde över 9

Lösningsmedel ska inte användas, inte heller rengöringsmedel med slipmedel.

Engwall o. Claesson
PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION
OCH KUNSKAP SEDAN 1915