

## Invändig Linoljeemulsion

Vår Invändiga Linoljeemulsion är en helmatt, vattenburen linoljefärg med såpa som emulgator avsedd för invändig målning av väggar och tak. Färgen är applicerbar på alla stumma ytor såsom gips, väv, papper, puts, trä, betong mm.

Färgen har ytligt liggande pigment som ger en helmatt yta – men som också gör den känsligare för slitage innan linoljan härdad och bundit pigmenten ordentligt. Färgen bör därför härda i ca fyra veckor för att uppnå full tålighet. Den är bäst lämpad för rum som inte utsätts för alltför hårt slitage - som t ex. sovrum och vardagsrum. Den bör inte användas i rum eller utrymmen med risk för hög luftfuktighet.

Vår Linoljeemulsion kan appliceras med pensel eller roller. Grundmåla alltid med Slipgrund V enl. anvisningar och slutmåla därefter med endast ett (1) skikt emulsionsfärg. Måla alltid färdigt påbörjade ytor vått-i-vått. Rör om väl från botten innan användning. Förvaras frostfritt.

**OBS!** Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Lagg dessa i brandsäker behållare eller i vatten.

### TEKNISKA DATA:

<b>Bindemedel:</b>	Kokt linolja
<b>Kulör:</b>	Vit och färglös bas
<b>Pigment:</b>	Titandioxid
<b>Viskositet:</b>	C:a 3500
<b>Densitet:</b>	1,4 kg/liter
<b>Torrhalt:</b>	ca 55 vikt-%
<b>Glans:</b>	Helmatt, c:a 1
<b>Torktid:</b>	Dammtorr: ca 4 timmar. Genomhärdad och övermålningsbar: 4 veckor.
<b>Materialåtgång:</b>	Ca. 5 – 15 m <sup>2</sup> / liter beroende på underlag
<b>Rengöring:</b>	Vatten och såpa
<b>Förpackning:</b>	1 liter, 5 liter, 10 liter



VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010)      Produktens VOC: < 5 g/l

Se Basta miljöregister



Engwall o. Claesson

PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1616

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: WWW.EOC.SE | E-mail: info@eoc.se