



Utvändig Linoljegrund

Utvändig Linoljegrund

Produktbeskrivning

- Linoljegrundfärg för utvändigt bruk gjord på kokt linolja och kallpressad svensk linolja
- Innehåller mögelskydd
- Avsedd för målning av fönsterbågar, foder mm som målas inomhus i t.ex. verkstad.
- Finns endast i gråton (S 1000-N)

Egenskaper

- Djuppenetrerande träskydd mot framtida fuktinträngning och röta
- Målas oförtunnad i ett skikt
- Övermålas med två skikt oförtunnad Utvändig Linoljefärg

Tekniska data

Bindemedel:	Svensk rå kallpressad linolja, kokt linolja
Kulör:	S 1000-N
Pigment:	Titandioxid
Viskositet:	BF ca 1100
Densitet:	1,5 kg/liter
Torrhalt:	99 vikt-%
VOC:	<30 g/l. Gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010)
Glans:	Matt
Torktid:	24–48 timmar (se Målningsanvisningar)
Materialåtgång:	12–15 m ² /liter
Rengöring:	Lågaromatisk lacknafta, såpa
Förpackning:	1 liter, 5 liter



Utvändig Linoljegrund

Målningsanvisningar

Målningsverktyg:	Rund eller oval pensel. Om annan applicering skall färgen efterdras noggrant med pensel
Sträckförmåga:	12 – 15 kvm per liter
Skikttjocklek:	40 – 60 my beroende på underlag
Väderförhållande:	• Underlagets fukthalt får inte överstiga 16% • Dygnstemperatur bör överstiga 10 grader för angiven torktid (nedan) • Måla inte i starkt direkt solljus • Måla inte slutstrykning vid regn eller kraftig dagg
Torktid:	• 24 – 48 timmar beroende på rumstemperatur och skikttjocklek

Rör alltid om väl från botten innan användning. **OBS!** Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Lägg dessa i brandsäker behållare eller i vatten.

Målning på nytt eller renskrapat trä:

Förbehandla:	Se till att träet är renskrapat och torrt. Borsta bort löst damm.
Grundmåla:	Grundmåla med oförtunnad färg. Var noga att mätta ändträ och skarvar så att färgen sugs in och ger ett bra fuktskydd på dessa utsatta ställen.
Mellanstryk:	Mellanstryk grundmålade ytor tunt med oförtunnad Utvändig Linoljefärg
Slutstryk:	Slutstryk tunt med oförtunnad Utvändig Linoljefärg