



Slipgrund V

Slipgrund V

Produktbeskrivning

- Grundfärg för invändigt bruk gjord vegetabilisk alkydolja och vatten
- Innehåller konserveringsmedel för förlängd hållbarhet i burk
- Avsedd som grundfärg för alla våra invändiga produkter (linolja och emulsion)
- Bildar ett icke-sugande underlag för att motverka ett flammigt slutresultat

Egenskaper

- Kan målas på alla underlag
- Då det är en oljefärg skall den genomtorka innan övermålning (se Målningsanvisningar)
- Sugande underlag som spackel och gips kräver två (2) strykningar
- Ger ett bra underlag för oljefärg även på hårda underlag som schellack

Rör alltid om väl från botten innan användning.

Tekniska data

Bindemedel:	Vegetabilisk alkydemulsion
Kulör:	Vit bas som kan brytas i NCS, RAÅ mm
Pigment:	Titandioxid
Viskositet:	BF ca 3000
Densitet:	1,5 kg/liter
Torrhalt:	60 vikt-%
VOC:	<30 g/l. Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l
Glans:	Matt
Torktid:	24–48 timmar (se Målningsanvisningar)
Materialåtgång:	8–10 m ² /liter (se Målningsanvisningar)
Rengöring:	Vatten, såpa innan färgen torkat
Förpackning:	1 liter, 5 liter, 10 liter



Slipgrund V

Målningsanvisningar

Målningsverktyg:	Pensel eller rulle. Kan även sprutas
Sträckförmåga:	8 – 10 kvm per liter beroende på underlag
Skiktthjocklek:	40 – 60 my beroende på underlag
Temperatur-förhållande:	- Underlagets fukthalt får inte överstiga 16% - Undvik målning vid lägre temperatur än +5 grader
Torktid:	Dammtorr efter 4–6 timmar. Övermålningsbar efter 24 – 48 timmar beroende på temperatur i rummet och skiktthjocklek. Genomhärdad efter ca 1 vecka

1. Målning på nytt eller renskrapat trä:

Förbehandla:	- Se till att träet är rent och torrt. Borsta bort löst damm - Schellackera ev. kvistar för att minska risken för genomslag av hartsämnen - Spackla ev. skador med valfritt spackel
Grundmåla:	Grundmåla med Slipgrund V bruten i samma kulör som slutmålningen
Mellanstryk:	Mellanstryk med Slipgrund V bruten i samma kulör som slutmålningen
Slutstryk:	Slutstryk med vald färgtyp

2. Målning på tidigare målade ytor – oavsett färgtyp:

Förbehandla:	- Se till att träet är rent och torrt. Borsta bort löst damm och tvätta vid behov med målarvätt och torka sen av med rent vatten för att avlägsna höga pH-värden - Spackla ev. skador med valfritt spackel
Grundmåla:	Fläckgrunda spacklade och trärena ytor med Slipgrund V bruten i samma kulör som slutmålningen
Mellanstryk:	Mellanstryk samtliga ytor med Slipgrund V bruten i samma kulör som slutmålningen
Slutstryk:	Slutstryk med vald färgtyp