



Skötsel och underhåll – Inv. Halvblank Linoljefärg

Allmänna råd:

- Undvik nedsmutsning och rengöring innan färgen har härdat klart. Invändig Vit och ljusa kulörer behöver minst två veckor och mörka kulörer kan behöva upp till fyra veckor innan full tålighet
- Vid ommålning slipa först lätt med fint sandpapper. Om skador spacklas med annat än linoljespackel skall dessa grundmålas med Slipgrund V innan målning med linoljefärg

Rengöring:

- Använd ljummet vatten med ett mildt rengöringsmedel, t.ex. handdiskmedel, såpa eller speciell fasadtvätt och dosera enligt anvisning från leverantören
- Observera att tvättmedel med pH-värde över 9 (t.ex. såpa) kan lösa upp linoljefärg. Skölj då av med vatten innan målning
- Undvik även rengöringsmedel som innehåller ammoniak då detta missfärgar linoljefärg. Skölj då av med vatten innan målning. Vädra väl då även ammoniak-ångor kan göra att linoljefärgen gulnar
- Tvätta med svamp, trasa, mjuk borste. Tvätta nedifrån och upp. Ventilera ut fuktig luft, alternativt torka med en mikrofibertrasa, med eller utan vatten
- Lösningsmedel ska inte användas vid rengöring, inte heller rengöringsmedel med slipmedel
- Metallsvärtning från nycklar och andra metallföremål kan tas bort med ett radergummi