



Limfärg

Limfärg

Produktbeskrivning

- Traditionell limfärg för invändigt bruk gjord på krita och cellulosalim
- Levereras torr och tillreds med vatten inför användning
- Avsedd för målning av väggar och tak i torra utrymmen inomhus
- Kan pigmenterad med torrpigment

Egenskaper

- Kan målas på de flesta invändiga underlag som papp, trä och puts.
- Lämplig för dekorations-, stänk- och schablonmålning
- Hårda underlag bör grundas (patenteras) med mager linoljefärg.
- Tillredd limfärg är en färskvara och skall användas samma dag
- Kan pigmenteras med torra färgpigment. Rör ut pigmentet i vatten för ljusa kulörer, för mörka kulörer kan delar av kritan bytas ut mot pigment
- Opigmenterad limfärg kan skifta något i gult eller rosa när den torkat

Tekniska data

Bindemedel:	Cellulosa
Kulör:	Vit
Pigment:	Krita
Innehåll:	Kaliumsilikat 25 – 40 %
Densitet:	1,5 kg/liter
pH:	Ca 10
VOC:	0 g/l. Gränsvärde (Kat A/A): 30 g/l
Glans:	Halvmatt
Torktid:	2–4 timmar (se Målningsanvisningar)
Materialåtgång:	2–5 m ² /liter (se Målningsanvisningar)
Rengöring:	Vatten
Förpackning:	10 kg krita blir 20 liter färg



Limfärg

Anvisningar: Följ alltid informationen på produktens etikett

Målningsverktyg:	Roller för applicering och pensel (moddlare) för utstrykning
Sträckförmåga:	2 – 5 kvm per liter beroende på underlag
Skikttjocklek:	Målas tunt
Temperaturförhållande:	- Håll rummet svalt. Stäng gärna av värmen så att inte färgen torkar för fort. Måla gärna höst, vinter eller vår - Färgen skall hålla rumstemperatur vid målning
Torktid:	Limfärg torkar snabbt. Måla därför gärna större ytor i par där en rullar och en efterdrar för att undvika synliga skarvar

1. Målningsförfarande:

Förarbete:	- Blanda 10 kg krita med 5 liter vattendagen innan limfärgen ska användas - Blanda cellulosalim med 4 liter vatten samma dag som den ska användas - Låt limmet stå max 1 timme innan den blandar med kritan under omrörning. Använd gärna bormaskin med visp
Förbehandla:	- Tvätta ner ev. tidigare limfärg med såpvatten och svamp. - Fettfläckar slår igenom och missfärgar slutmålningen. Patentera därför hårt smutsade ytor med mager linoljefärg (ca 50% spädning)
Målning:	- Kontrollera att färgen är tunn och blaskig - Applicera färgen med rulle - Efterdra med tjock pensel som håller färgen bra

Säkerhet

Ingen farotext eller farosymbol för denna produkt