

Engwall o. Claesson

Förvaltare av vårt kulturarv sedan 1915

Såpskura golv och trall – så här gör du:

Om du ska skura ett helt nylagt golv behöver du börja med några skur-behandlingar på raken för att det ska bli riktigt bra. Samma gäller för utomhustrall. Ett äldre golv behöver du behandla 1–2 ggr per år beroende på hur hårt slitaget golvet utsätts för.

Det här behöver du:

- Engwall o. Claesson Linoljesåpa
- Skurlevang med skaft
- Skurtrasa
- Hink

Gör så här:

- Blöt golvet med kallt vatten
- Späd såpan enligt Dosering nedan
- Fördela såpan rikligt och jämnt över det fuktade underlaget med en skurlevang eller trasa och arbeta in såpan i träets fiberriktning

Dosering:

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| • Grundbehandling: | 1 del såpa och 4 delar vatten |
| • Underhåll: | 5 dl såpa till 10 liter vatten |
| • Rengöring: | 2 dl såpa till 10 liter vatten |
| • Åtgång: | 25 – 50 kvm / liter |

För bästa resultat:

- Om du vill ha ljusa skurgolv ska du använda **kallt vatten**. Varmt vatten gör träet grått
- Börja aldrig direkt såpa ett torrt golv. **Blöt alltid golvet först** – annars risker du få fläckar som aldrig går bort
- Vid **Grundbehandling** upprepa behandlingen minst 4 ggr för att få ett bra skydd.

Engwall o. Claesson AB

Götlundagatan 11, 124 71 Bandhagen • www.eoc.se • info@eoc.se • Tel: 08-86 03 50 • Org. nr. 556262-1366